


СТИЗ В

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛАТНЫЙ
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИК

СТО 028-37547621-2016



Светло-серый



Герметик предназначен для выполнения внутреннего слоя монтажного шва в соответствии с ГОСТ 30971

Также рекомендуем:

Стиз А — для устройства наружного слоя монтажного шва

Стиз PU — для устройства внутреннего слоя монтажного шва

Стиз Д — для устройства дополнительного слоя монтажного шва



Готов к применению



Высокая адгезия к поверхности нанесения



Устойчивость к деформациям



Долговечность



Высокая пароизоляция



Широкий диапазон температур нанесения

Наименование показателей	Нормы по СТО	Результаты испытаний ОС «Мосстройсертификация» Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.МС46.Н01874 от 16.06.16	
Технические показатели качества			
Сопротивление паропрооницанию при толщине слоя герметика 3 мм, м ² ·ч·Па/мг, не менее	2,0	2,2	
Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, не менее	0,1	ПВХ	0,24
		Бетон	0,46
		Окрашенное дерево	0,25
		Алюминиевый профиль	0,12
Прогнозируемый срок службы, условных лет, не менее	20	20	
Время образования поверхностной пленки, ч, не более	2,0	2,0	
Стекание, мм, не более	1,0	0	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	880	
Условная прочность при растяжении на образцах-лопатках, МПа, не менее	0,1	0,18	
Технические показатели идентичности			
Динамическая вязкость, Па·с	120-350	230	
Дополнительные характеристики			
Диапазон температур нанесения	от минус 25 °С до плюс 35 °С		
Диапазон температур эксплуатации	от минус 40 °С до плюс 80 °С		

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения составляет 6-12 месяцев при температуре от минус 13 °С до плюс 35 °С в ненарушенной заводской упаковке. Транспортировка и хранение допускаются при температуре не ниже минус 20 °С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.

Меры безопасности:

Избегать попадания в глаза и на незащищенные участки кожи. Не употреблять внутрь. В неотвержденном состоянии герметик смывается горячей водой с мылом. В отвержденном состоянии удаляется механическим путем.